

ANÁLISE DO CONTOURO DA FACE PROXIMAL OBTIDO EM RESTAURAÇÕES CLASSE II DE RESINA COMPOSTA UTILIZANDO-SE DOIS TIPOS DIFERENTES DE MATRIZES METÁLICAS

PROXIMAL CONTOUR ANALYSIS OBTAINED FROM CLASS II IN COMPOUND RESIN RESTORATIONS USING TWO DIFFERENT TYPES OF METALLIC MATRICES.

Tatiana Andrade Costa *
Ricardo Raitz **
Luis Carlos Belan ***
Maurício Rufaiel Matson **

RESUMO

Introdução: O contorno anatômico proximal em restaurações depende muito do tipo de matriz utilizada. O objetivo desse estudo "in vitro" é analisar o contorno proximal em cavidades do tipo classe II restauradas com resina composta, utilizando-se dois tipos de matrizes metálicas, a convencional (tipo Tofflemire) e a seccionada (Unimatrix). *Métodos:* Foram selecionados 20 dentes com cavidades méso-oclusal padronizadas com completa perda do contato proximal. Os dentes foram divididos em dois grupos e restaurados utilizando-se no Grupo 1 a matriz Tofflemire e no Grupo 2, a matriz seccionada Unimatrix. Posteriormente, os dentes foram fotografados e o contorno proximal foi comparado, um a um, com o dente-padrão (hígido). Foram marcados três pontos no dente-padrão que serviram de referência para a medição do contorno. Essa distância foi medida entre os pontos em milímetros para avaliar se o sistema de matriz proporcionou sobrecontorno ou subcontorno. As diferenças foram anotadas em uma planilha eletrônica e os valores submetidos à ANOVA e as diferenças entre os pontos foram analisadas com o teste Newman-Keuls. *Resultados:* As diferenças entre os pontos foram estatisticamente significantes nos dentes do grupo 1, mas não nos dentes do Grupo 2, mostrando-se que as restaurações dos dentes do Grupo 1 não tiveram um contorno adequado, ao contrário do Grupo 2. *Conclusões:* As diferenças entre as médias não são ocasionais, mas relacionadas aos sistemas de matriz. O sistema de matriz seccionada proporciona um contorno anatômico mais adequado quando comparado ao sistema de matriz convencional.

DESCRIPTORIOS: Restauração dentária permanente • Resinas compostas

ABSTRACT

Introduction: The anatomical proximal contour in dental restorations depends on the type of matrix that is used. The aim of this "in vitro" study is to analyze the proximal contour of Class II in composite resin restored cavities, using two types of metal matrix, the conventional (Tofflemire) and the sectioned one (Unimatrix). *Methods:* 20 teeth were selected, all of them containing a mesio-occlusal cavity with complete loss of the proximal contact. The teeth were divided into two groups and restored using the Tofflemire matrix in the Group 1 and the sectioned matrix (Unimatrix) in the Group 2. Subsequently, the teeth were photographed and the proximal contour was compared, one by one, with the pattern tooth (healthy). Three points were marked on the pattern tooth and were used as a reference for measuring the contour. This distance was measured in millimeters between the points to evaluate whether the matrix caused excessive contour or insufficient one. Differences were recorded in the Excel program and the values were submitted to ANOVA and differences between points were analyzed with the Newman-Keuls test. *Results:* Differences between points were statistically significant in the teeth of Group 1, but not in the teeth of Group 2, showing that the teeth restorations in Group 1 did not present an appropriate contour, and that was not true for Group 2. *Conclusions:* The differences between the means are not occasional, but are related to the matrix systems. The sectional matrix provides better contour when compared to the conventional matrix.

DESCRIPTORS: Dental restorations, permanent • Composite resins

* Especialista em Dentística Restauradora pela ABENO-SP. maumatson@gmail.com

** Professores titulares do curso de mestrado em Odontologia/Bioodontologia da Universidade Ibirapuera.

*** Professor do curso de Especialização em Dentística Restauradora da FUNDECTO.

INTRODUÇÃO

O contato liso e firme entre os dentes adjacentes tem um importante papel fisiológico em manter a saúde dos tecidos orais. Contatos firmes evitam a impactação de alimentos (Keogh e Bertolotti³, 2001). Pontos de contato deficientes podem resultar em impactação alimentar, que levaria a um acúmulo de placa em longo prazo. Ao contrário das restaurações de amálgama, nas restaurações de resina composta em dentes posteriores, o contato proximal e o contorno anatômico da face proximal não podem ser obtidos exclusivamente por meio da pressão de condensação (Chain e Baratieri¹, 1998; Klein *et al.*⁴, 2002), a despeito da existência de resinas condensáveis.

Diferentes tipos de técnicas vêm sendo desenvolvidas para melhorar os contatos proximais, como: pré-encunhamento, utilização de matrizes ultrafinas e alguns dispositivos especiais que ajudam na polimerização e na pressão do material restaurador contra a matriz (Light-tip, Contact-Pro, Incertos cerâmicos) (Keogh e Bertolotti³, 2001).

O sistema de matriz convencional (Tofflemire) consiste em uma tira metálica fina e lisa colocada circunferencialmente ao dente e presa em um porta-matriz. Com esse sistema, fica difícil recriar o contorno anatômico proximal do dente com resinas compostas, pois esse contorno apresenta uma convexidade oclusalmente e uma concavidade gengivalmente (Lowe⁵, 2004). O sistema de matriz seccionada apresenta uma concavidade na face interna para dar forma à face proximal da restauração. Essa matriz é retida por um anel retentor que além de manter a matriz em posição, causa uma separação entre o dente afetado e o dente adjacente (Lowe⁵, 2004).

O presente trabalho tem como objetivo comparar *in vitro* 2 sistemas de matriz metálica (matriz convencional e matriz seccionada) no que se refere ao contorno da face proximal em restaurações classe II com resina composta.

MÉTODOS

Foram selecionados 20 dentes de um manequim Odontológico (PRODENS[®]) primeiros molares inferiores esquerdos, com cavidades méso-oclusal (MO) de largura vestibulo-lingual de 3,5mm, abrangendo a metade da face oclusal dos dentes no sentido méso-distal. Essas cavidades foram padronizadas com completa perda do contato proximal. Previamente à restauração, os dentes foram colocados em um manequim (PRODENS[®]), com

todos os outros dentes íntegros.

Os dentes foram divididos em dois grupos com n=10. Ambos os grupos de dentes foram restaurados com a resina composta P60[®], do fabricante 3M[®]. Para ambos os grupos foram usadas cunhas de madeira com formato triangular. A técnica restauradora para inserção da resina em ambos os casos foi a incremental, com incrementos de resina de no máximo 2mm e polimerização intermediária de 20 segundos para cada incremento.

No Grupo 1, a matriz utilizada foi a metálica tipo Tofflemire, no. 01, de espessura 0,050 mm, do fabricante Dental Suply Company[®], retida por um porta matriz Tofflemire do fabricante Jon[®], com cunha de madeira interproximal.

No Grupo 2, foi utilizada a matriz metálica seccionada da marca Unimatrix[®] do fabricante TDV[®]. Esse sistema baseia-se em uma matriz seccionada com uma concavidade interna para dar forma à parede proximal das restaurações. Seu princípio de funcionamento é baseado numa força oposta exercida no contato interproximal pelo anel retentor em contato com os dentes.

Depois dos dentes serem restaurados, estes foram colocados um a um em um soquete de silicona previamente preparado, e fotografados sem que este soquete




Figura 1: Esquema para fazer as fotografias dos dentes. Onde M: máquina fotográfica, S: soquete, D: dente e F: fundo preto.




Figura 2A: Gabarito com os pontos marcados na face mesial.




Figura 4: Foto do gabarito sobreposta ao dente do grupo 1 (Tofflemire)




Figura 2B: Distância entre os pontos




Figura 5: Distância entre os pontos do grupo 2 (Unimatrix)




Figura 3: Foto do gabarito tratado no Adobe® Photoshop Acrobat

ou a máquina fotográfica tivesse alguma movimentação. Para que essa movimentação não ocorresse, o soquete e a máquina foram estabilizados com fita adesiva sobre uma base rígida e as fotos foram tiradas com a mesma apro-

ximação e em seqüência, conforme a Figura 1. O dente-padrão hígido (controle) também foi posicionado no soquete e fotografado para as comparações. Foram feitas duas marcas na base do soquete com distância de 10mm para posterior calibração do software para as medições.

Tomou-se como dente-padrão o primeiro molar inferior esquerdo, “hígido”, sem preparo, do mesmo fabricante dos demais (PRODENS®). Os dentes foram restaurados por um mesmo operador e as mensurações feitas por meio de fotos e comparadas com a foto do dente-padrão (usado como referência ou gabarito). O gabarito foi feito marcando-se três pontos na face mesial do dente (Figura 2A) sendo que o ponto 1 foi feito no equador anatômico da região proximal; o ponto 2 a 0,73mm do ponto 1 no sentido cervical; e o ponto 3 a 0,73mm do ponto 2 no sentido cervical (Figura 2B). Esses pontos foram feitos utilizando-se o software de imagens Adobe® Photoshop Acrobat 7.0.1. Os pontos 1, 2 e

Tabela 1 -Diferença entre os pontos na planilha eletrônica (Excel®)

T1	T2	T3	U1	U2	U3
0.3977	0.3534	0.2651	0	0.0663	0.0663
0.3534	0.3313	0.1988	0.3534	0.3976	0.3976
0.3534	0.3313	0.1767	0.243	0.3093	0.3093
0.5302	0.5081	0.3755	0.0884	0.1325	0.1546
0.5302	0.4197	0.4639	0.1325	0.1325	0.1325
0.4418	0.4639	0.3534	0.0884	0.1104	0.0884
0.5081	0.4639	0.3093	0	0	0.0662
0.4639	0.486	0.3534	0.2209	0.2872	0.2651
0.4639	0.4418	0.3093	0.0884	0.1104	0.1546
0.4418	0.4197	0.2651	0.0441	0.1767	0.0441

3 do gabarito quando sobrepostos aos dentes do Grupo 1 foram chamados de T1, T2 e T3 (Tofflemire) e U1, U2 e U3 nos dentes do Grupo 2 (Unimatrix). Com esse mesmo software a imagem foi tratada diminuindo-se a opacidade da foto. (Figura 3).

Posteriormente, esse gabarito foi sobreposto em relação às outras fotos, de ambos os grupos, utilizando-se também o software Adobe® Photoshop Acrobat (Figura 4). Servindo-se de um software para medição (Image Pró Plus® 4.1.0.0 do fabricante The Proven Solution®) foi aferida a distância entre os pontos determinados na coroa do dente-padrão e dos dentes restaurados. A distância entre os pontos foi aferida em milímetros, fosse essa diferença sobrecontorno ou subcontorno. (Figura 5). Todas as análises ocorreram no Laboratório de Análise Digital em Odontologia da Universidade Ibirapuera (LAIDO).

As diferenças entre os pontos foram anotadas em uma planilha eletrônica Excel® Microsoft® (Tabela 1). As diferenças entre os pontos em cada região da coroa foram analisadas com o teste ANOVA (Tabela 2) e teste complementar de Newman-Keuls (Tabela 3) ao grau de significância de 5%.

RESULTADOS

A Hipótese de Nulidade a ser testada (Ho) é: não há diferença entre os contornos proximais de restaurações

em resina composta comparando-se o sistema de matriz de aço Tofflemire e o de matriz Unimatrix.

A Hipótese Alternativa (H1) é: existe diferença entre as condições avaliadas.

Iniciou-se a análise estatística com uma verificação da homogeneidade e normalidade das amostras, que foi realizada pelo teste de aderência à curva normal e teste de homogeneidade de Cochran, por meio do Software GMC versão 2002. Pelo teste realizado, as amostras foram consideradas com distribuição normal e homo-

Tabela 2 -Resultado da análise estatística ANOVA

FONTES DE VARIAÇÃO	GL	SQ	QM
Tratamentos	5	0.969	0.194
Erro	54	0.518	0.01
	---	---	---
F =	20.1987	---	---
(p) =	0	---	---
Média (T1) =	0.4484	---	---
Média (T2) =	0.4219	---	---
Média (T3) =	0.3071	---	---
Média (U1) =	0.1259	---	---
Média (U2) =	0.1723	---	---
Média (U3) =	0.1679	---	---
	---	---	---
Newman-Keuls:	Q	(p)	---
Médias (T1 a T2) =	0.8563	> 0.05	---
Médias (T1 a T3) =	4.5633	< 0.01	---
Médias (T1 a U1) =	10.4096	< 0.01	---
Médias (T1 a U2) =	8.9127	< 0.01	---
Médias (T1 a U3) =	9.0554	< 0.01	---
Médias (T2 a T3) =	3.7071	< 0.05	---
Médias (T2 a U1) =	9.5534	< 0.01	---
Médias (T2 a U2) =	8.0565	< 0.01	---
Médias (T2 a U3) =	8.1991	< 0.01	---
Médias (T3 a U1) =	5.8463	< 0.01	---
Médias (T3 a U2) =	4.3494	< 0.01	---
Médias (T3 a U3) =	4.492	< 0.05	---
Médias (U1 a U2) =	1.4969	> 0.05	---
Médias (U1 a U3) =	1.3543	> 0.05	---
Médias (U2 a U3) =	0.1427	> 0.05	---

Tabela 3 - Média dos grupos em milímetros

	T1 (0,4484)	T2 (0,4219)	T3 (0,3071)	U1 (0,1259)	U2 (0,1723)	U3 (0,1679)
U1 (0,1259)	significante	significante	significante		n.s.	n.s.
U2 (0,1723)	significante	significante	significante	n.s.		n.s.
U3 (0,1679)	significante	significante	significante	n.s.	n.s.	
T1 (0,4484)		n.s.	significante	significante	significante	significante
T2 (0,4219)	n.s.		significante	significante	significante	significante
T3 (0,3071)	significante	significante		significante	significante	significante

Onde: Significante = diferença estatisticamente significante; n.s. = sem diferença estatisticamente significante

gênea, o que permitiu uma análise de variância de fator único (ANOVA-1 FATOR).

Se a hipótese de nulidade fosse aceita poder-se-ia dizer que as diferenças entre as médias obtidas se devem apenas ao acaso. Caso a hipótese de nulidade fosse rejeitada poder-se-ia dizer que existe diferença estatisticamente significante entre as amostras. Ou seja, as diferenças entre as médias dos grupos avaliados não seriam ocasionais, mas relacionadas aos sistemas de matriz.

O resultado da ANOVA, bem como as interações entre os grupos avaliados, encontram-se na Tabela 2. Nela, pode-se verificar que houve diferença estatisticamente significante, portanto se aceitou a hipótese alternativa (H1).

Na Tabela 3, observam-se as médias dos grupos em milímetros e interações com o grau de significância. Pode-se verificar que houve diferença estatisticamente significante entre os grupos: T1 x U1; T2 x U2; T3 x U3. Ao se comparar os pontos de interesse dentro do mesmo grupo as diferenças não foram significantes.

DISCUSSÃO

O contato proximal tem importante papel protegendo o periodonto contra injúrias devidas à impactação alimentar. A morfologia da face oclusal e o contato com os dentes adjacentes têm função de desviar o bolo alimentar para a região bucal e/ou lingual dos dentes durante a mastigação. Dörfer *et al.*² (2000) afirmam que, se o contato proximal for forte o suficiente, irá resistir a essa separação dos dentes durante a mastigação, e a impactação alimentar não ocorrerá. A perda do contato proximal provoca inclinações dos dentes, distúrbios oclusais relacionados ao dente antagonista e facilidade de retenção de placa e comida (Peumans *et al.*⁶, 2001).

Para auxiliar na confecção do contato proximal e

com a intenção de superar ou contornar tais problemas, várias técnicas são sugeridas, como pré encunhamento, utilização de matrizes convencionais ou seccionadas com formato proximal preestabelecido e ultrafina, insertos cerâmicos e pontas plásticas adaptáveis ao fotopolimerizador como o Light-tip e uso de instrumentos desenvolvidos para obtenção de forma e contato proximal como o Contact-Pro (Chain e Baratieri¹, 1998).

O uso de matriz de aço com algum tipo de retentor (ex: Tofflemire) fornece uma boa adaptação gengival, mas cria um volume excessivo, deixando deficiente o contorno proximal fisiológico do dente. Usar tais matrizes que deixam excessos ou falta de contorno aumenta o tempo




Figura 6: “Aspecto tofflemire” da restauração

clínico, pois há que se tentar contornar tais problemas. Keogh e Bertolotti³ (2001) afirmam que a matriz seccionada minimiza esses defeitos, propiciando um contorno próximo do ideal sem volume excessivo.

Keogh e Bertolotti³ (2001) afirmam que historicamente várias técnicas vêm sendo usadas para melhorar o aspecto “Tofflemire” do contato das restaurações, cujo contato fica próximo da crista marginal. Esse tipo de contato pode contribuir para o acúmulo de resíduos alimentares pelas faces vestibulares e linguais dos dentes restaurados. O contorno proximal em uma restauração direta depende da forma da matriz, especialmente quando essa forma é criada por brunimento quando a matriz já está no lugar. Contudo, esse tipo de brunimento resulta em um contato anatomicamente deficiente.

A avaliação dos resultados desse experimento mostrou que as médias dos valores dos pontos analisados nos dentes do Grupo 1 foram estatisticamente diferentes daquelas analisadas nos dentes do Grupo 2. Isso mostra que as diferenças entre as médias dos grupos não são ocasionais, mas relacionadas aos sistemas de matriz. Quando comparados com o gabarito, os dentes do grupo 1 tiveram no ponto T1 uma média de 0,4484mm; no ponto T2 média de 0,4219 e no ponto T3 média de 0,3071. Já os dentes do Grupo 2 tiveram no ponto U1 uma média de 0,1259mm; no ponto U2 média de 0,1723 e no ponto U3 média de 0,1679. Comparando-se os pontos dos dois sistemas de matriz, na mesma região (cervical, terço médio ou oclusal) os dentes do Grupo 1 sempre obtiveram valores maiores do que o Grupo 2, caracterizando um contorno proximal inadequado. Quando as regiões dos pontos foram comparadas dentro de cada grupo, ou seja, T1 com T2 com T3 e U1 com U2 com U3 não foram verificadas diferenças significativas, o que permite dizer que as matrizes metálicas, nos dois sistemas, defletem proporcionalmente tanto na região cervical como terço médio e oclusal.

Esses resultados corroboram o estudo de Peunans *et al.*⁶ (2001). Nesse experimento, quatro tipos de resina composta condensáveis foram comparados com um único tipo de resina convencional e três tipos de matrizes: convencional, seccionada e de poliéster. Em relação à firmeza do contato, a matriz seccionada teve resultados significativamente melhores quando comparada aos outros sistemas de matrizes. O tipo de resina, convencion-

nal ou condensável, não interferiu na força do contato proximal, especialmente quando a matriz seccionada foi usada.

A maioria dos dentes de ambos os grupos tiveram um subcontorno quando comparados ao gabarito. Contudo, a simulação montada neste estudo foi feita em um manequim sem simulação da membrana periodontal; talvez na boca houvesse uma melhora desse contorno com essa técnica. A diferença entre aos pontos T3 e U3 foi menor do que quando comparados os pontos T1 X U1 e T2 X U2. Isso ocorreu em razão de os dois sistemas de matrizes terem sido usados com cunha interproximal. O uso da cunha fez com que houvesse uma vedação na região cervical entre a matriz e o dente, causando assim um contorno cervical quando utilizado o sistema de matriz Tofflemire.

O sistema de matriz seccionada proporcionou um contorno adequado, ou seja, por mais que a restauração em resina composta não fique com contato proximal adequado, o contorno proximal fica. Isto se deve ao fato da matriz seccionada ser em forma de “feijão” e com a concavidade na parte interna, anatomicamente melhor do que a superfície plana da matriz convencional. Além disso, o anel retentor da matriz a mantém no lugar, proporcionando também uma separação entre os dentes (Lowe⁵, 2004). O mesmo afirmam Keogh e Bertolotti³ (2001). Para eles, a matriz seccionada com o anel retentor é o método mais eficiente para a realização de ótimos contatos e contornos proximais sob várias condições.

Apesar dos dentes que foram restaurados terem ficado sistematicamente sem o ponto de contato com o dente adjacente, os contornos obtidos com o sistema de matriz seccionada foram mais congruentes com o perfil do dente íntegro do que os contornos proximais obtidos com o sistema de matriz Tofflemire.

CONCLUSÃO

Este estudo “in vitro”, de acordo com a metodologia empregada, demonstrou que a qualidade do contorno proximal em restaurações Classe II de resina composta é fortemente influenciada pelo tipo de sistema de matriz utilizado.

O sistema de matriz seccionada (Unimatrix) demonstrou um contorno anatômico proximal superior ao formado com o sistema de matriz convencional (Tofflemire).

REFERÊNCIAS

1. Chain MC, Baratieri LN. Restaurações estéticas com resina composta em dentes posteriores. 1a. ed. São Paulo: Artes Médicas; 1998.
2. Dörfer CE, von Bethlenfalvy ER, Staehle HJ, Pioch T. Factors influencing proximal dental contact strengths. *Eur J Oral Sci* 2000 Oct; 108(5): 368-77.
3. Keogh TP, Bertolotti RL. Creating tight anatomically correct interproximal contacts. *Dent Clin North Am* 2001 Jan; 45(1): 83-102.
4. Klein F, Keller AK, Staehle HJ, Dörfer CE. Proximal contact formation with different restorative materials and techniques. *Am J Dent* 2002 Aug; 15(4): 232-5.
5. Lowe RA. The use of sectional matrix systems in class II direct composite restorations. *Dent Today* 2004 Out; 23(10):108, 110-2.
6. Peumans M, van Meerbeek. Asscherickx K, Simon S, Lambrechts P, Vanherle G. Do condensable composites help to achieve better proximal contacts?. *Dent Mater* 2001 Nov; 17(6): 533-41.

Recebido em: 01/07/2008

Aceito em: 16/11/2008